



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

TRACTO GUARD 400 est un apprêt/finition époxydique modifié avec un excellent lustre et une rétention de couleur. procure une excellente protection anticorrosive et peut être appliqué directement sur le métal. C'est un époxy sans sablage qui fournit un fini lisse.

Ratio: 4:1 Diluant 10% @ 15%

Diluant: TG6211D Régulier

TG6220D rapide

Cataliseur: TG49C Régulier

401 blanc

404 bleu

409 noir

TG50C Rapide

402 jaune

405 gris

412 tinteable

403 rouge

408 orange

RATIO :		#1	#2	RENSEIGNEMENT TECHNIQUE:	
Apprêt		4		Solides par volume :	50%
Cataliseur		1		Solides par poids :	70%
Diluant		10 à 15 %		Lustre en degré :	80
Note de mélange :		induction 30 minute		Point d'éclair :	-6c 21,2f
				Liant (résine) :	epoxy
				Viscosité :	85 ku
Durée de vie :		8 heures		Épaisseur recommandée :	2 - 4
<i>*si utilisé avec une pompe sans air divisée par deux</i>				Rendement a 1 mil sec:/g	800 pi
TEMPS DE SECHAGE :				Format disponible :	3,78l 18,9l
Hors poussière :	1 - 1,5 h		1h	C.O.V poids / gal .us :*	403g
Recouvrement :	Tg49		Tg50	<i>*peux varié selon la couleur</i>	
<i>minimum</i>	3h		2h	NOTE :	
<i>maximum</i>	30 jrs		20 jrs		
dur :	8h		6h		
ÉQUIPEMENTS :		Buse	Pression		
Conventionnelle :					
H.v.l.p				PRÉPARATION :	
sans air :	0,015 - 0,021		1500 - 3000	Utilisez une des recommandations suivantes :	
rouleau pinceau :				1) Préparer la surface en accord avec la norme SSPC-SP-1 (nettoyage au solvant)	
pompe ratio 30/1				2) Préparer la surface en accord avec la norme SSPC-SP-6 (décapage commercial) pour une meilleure résistance chimique.	

REMARQUES :

Voir la fiche signalétique pour plus d'informations sur les normes de sécurité et les précautions à prendre pour la manipulation du produit

Garantie :

Ceci tient lieu de toute garantie explicite ou implicite: L'obligation du manufacturier se limitera au remplacement seulement, de toute quantité de produit jugé défectueux.

Notifications :

Le manufacturier ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable pour blessures, dommages-intérêts, de façon accidentelle ou conséquentielle résultant de l'utilisation du produit et/ou de l'utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur s'assurera préalablement que le produit choisi est destiné à une utilisation appropriée et adéquate. Celui-ci assumera alors toute responsabilité et/ou obligation quelle qu'elle soit, suite à l'utilisation du dit produit. Toutes les valeurs indiquées sont des approximations. Ces valeurs ne doivent être utilisées qu'à titre de guide seulement puisque les valeurs réelles peuvent différer dépendamment des conditions et des méthodes d'application ainsi que des conditions environnementales, etc. L'information contenue dans le présent document est sujette à changement sans préavis

Consultez votre représentant pour une fiche technique courante. Ce qui précède ne peut subir aucune modification sans le consentement écrit et signé par un officier du manufacturier.

Les Peintures Rusty Shield inc
597 Notre-Dame Repentigny (Québec)
J6A 2V3 Canada
450-585-5151

Rusty SHIELD.ca