



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

TRACTO GUARD est une polyuréthane acrylique aliphatique à deux composants avec un haut degré de lustre. Il procure une excellente rétention de lustre et de couleur ainsi qu'une excellente résistance chimique, à l'abrasion et à l'impact.

Aussi disponible en semi-lustré en utilisant un mélange de 3 :1.

Ratio: 2:1 Diluant 10% @ 15%

Diluant: TG500D Régulier

TG501D Rapide

Catalyseur: TG37CV Régulier

TG502D Lent

TG50CV Haute résistance

TG6217D Très lent

TG55C Semi-lustre

RATIO :		#1	#2	RENSEIGNEMENT TECHNIQUE:	
Peinture		2	3	Solides par volume :	53%
Catalyseur		1	1	Solides par poids :	68%
Diluant		10 à 15 %	10 à 15 %	Lustre en degré :	90
Note de mélange :		3-1 pour semi-lustre		Point d'éclair :	-6c 21,2f
		avec le TG55C		Liant (résine) :	polyurethane
Durée de vie :		8h		Viscosité :	70 ku
<i>*si utilisé avec une pompe sans air divisée par deux</i>				Épaisseur recommandée :	1,5 - 2,0
TEMPS DE SÈCHAGE :				Rendement a 1 mil sec:/g	860
Hors poussière :		1,5 - 2 h		Format disponible :	3,78l 18,9l
Recouvrement :				C.O.V poids / gal .us :*	413g
	<i>minimum</i>	4h		<i>*peux varié selon la couleur</i>	
	<i>maximum</i>	8h		NOTE :	
dur :		8 - 10h			
EQUIPEMENTS :		Buse	Pression		
Conventionnelle :					
H.v.l.p					
sans air :					
rouleau pinceau :					
				PRÉPARATION :	
				Préparer préalablement la surface, enlever toute graisse, huile, saletés, sels solubles ou humidité.	
				Après la préparation, aspirer ou souffler et s'assurer que	
				la surface est restée propre avant l'application de la peinture.	
				Ce produit est normalement appliqué sur une surface préparée avec un apprêt	

REMARQUES :

Voir la fiche signalétique pour plus d'informations sur les normes de sécurité et les précautions à prendre pour la manipulation du produit

Garantie :

Ceci tient lieu de toute garantie explicite ou implicite: L'obligation du manufacturier se limitera au remplacement seulement, de toute quantité de produit jugé défectueux.

Notifications :

Le manufacturier ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable pour blessures, dommages-intérêts, de façon accidentelle ou conséquentielle résultant de l'utilisation du produit et/ou de l'utilisation incorrecte du produit. L'utilisateur s'assurera préalablement que le produit choisi est destiné à une utilisation appropriée et adéquate. Celui-ci assumera alors toute responsabilité et/ou obligation quelle qu'elle soit, suite à l'utilisation du dit produit. Toutes les valeurs indiquées sont des approximations. Ces valeurs ne doivent être utilisées qu'à titre de guide seulement puisque les valeurs réelles peuvent différer dépendamment des conditions et des méthodes d'application ainsi que des conditions environnementales, etc.

L'information contenue dans le présent document est sujette à changement sans préavis

Consultez votre représentant pour une fiche technique courante. Ce qui précède ne peut subir aucune modification sans le consentement écrit et signé par un officier du manufacturier.

Les Peintures Rusty Shield inc
597 Notre-Dame Repentigny (Québec)
J6A 2V3 Canada
450-585-5151

Rusty SHIELD.ca